



Aussière en polypropylène - PP Film

Informations du produit

Cordage marin

L'aussière PP Film est couverte d'une pellicule polypropylène qui assure un haut niveau de résistance et une excellente longévité par rapport aux autres aussières ordinaires en polypropylène. Sa construction flexible permet d'être facile à manier et sans danger.

Caractéristiques :

- Léger
- Bonne élongation
- Bonne résistance à l'abrasion (PP Mono)
- Flexible, ne fait pas de nœud

Gravité spécifique : 0,91 (flotte)

Point de fusion : 165° C

Elongation en % de la charge de rupture:

- 25 % ... 6,0 %
- 50 % ... 8,0 %

Utilisations principales :

- Lignes d'amarrage et de remorquage

Marquage: Conforme à l'ISO 1346-2004

Réf.	Dia. mm	Rupture min. kN	Poids kg/100m	Délai
300801600000160	16	37	11,5	15
300802000000160	20	56,9	18	15

300802400000160	24	79,7	26	15
300802800000160	28	105	35,5	15
300803200000160	32	132	46	15
300803600000160	36	166	58,5	15
300804000000160	40	201	72	15
300804400000160	44	241	88	15
300804800000160	48	280	104	15
300805200000160	52	324	122	15
300805600000160	56	371	142	15
300806000000160	60	424	163	15
300806400000160	64	480	185	15
300807200000160	72	603	234	15
300808000000160	80	741	290	15
300808800000160	88	889	351	15
300809600000160	96	1 050	417	15
300810400000160	104	1 200	490	15
300811200000160	112	1 390	570	15
300812000000160	120	1 600	650	15
300812800000160	128	1 800	740	15
300813600000160	136	2 030	840	15
300814400000160	144	2 260	940	15
300816000000160	160	2 770	1 150	15