



Cordage synthétique D-TECH

Informations du produit

Composé de fibres HMWPE (High Molecular Weight Polyethylene) et protégé par une auto-imprégnation unique qui augmente la résistance à l'abrasion, le cordage synthétique D-Tech a une résistance à la rupture très élevée.

De construction 12 torons permettant d'éviter le vrillement, il est plus résistant qu'un câble métallique de poids identique ce qui lui confère des avantages non négligeables dans de nombreuses applications.

Principales caractéristiques :

- Faible élongation
- Faible coût d'exploitation
- Flexible : pas de noeuds
- Facile à manier et sûre
- Epissage facile

Gravité spécifique : 0,98

Point de fusion : 150° C

Elongation en % de la charge de rupture:

- 25 % ... 0,9 %
- 50 % ... 1,6 %

Principales utilisations :

- Lignes d'amarrage
- Lignes d'ancrage
- Treuil
- Lignes de remorquage et de halage

Matériau: Fibres HMWPE

Réf.

Dia.
mm

Rupture min.
kN

Poids
(kg)

Délai

301200600000170	6	36,7	2,3	15
301200800000170	8	65,3	4	15
301201000000170	10	102	6,1	15
301201200000170	12	147	8,7	15
301201400000170	14	200	11,7	15
301201600000170	16	260	15,1	15
301201800000170	18	310	19	15
301202000000170	20	380	23,2	15
301202200000170	22	450	28,1	15
301202400000170	24	520	33,1	15
301202600000170	26	600	38,4	15
301202800000170	28	680	44,5	15
301203000000170	30	770	50,6	15
301203200000170	32	870	57,5	15
301203400000170	34	960	64,8	15
301203600000170	36	1 040	72	15
301203800000170	38	1 160	79,8	15
301204000000170	40	1 260	88,1	15
301204400000170	44	1 460	106	15
301204800000170	48	1 700	125	15
301205200000170	52	1 970	146	15
301205600000170	56	2 260	169	15
301206000000170	60	2 530	193	15

301206400000170	64	2 840	220	15
301206800000170	68	3 170	248	15
301207200000170	72	3 520	278	15
301207600000170	76	3 890	309	15
301208000000170	80	4 300	343	15
301208800000170	88	5 200	417	15
301209600000170	96	6 180	497	15