Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cordage en soie de polyester, plissé

Informations du produit

Conception : Plissé.
Densité : 1,38.
Point de fusion : 260°C environ.
Allongement : environ 35 %.

... *En savoir plus*



Matériau: Le polyester a une très bonne résistance aux rayons UV et à la moisissure.
Finition: Blanc.

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cordage en soie de polyester, plissé

Données techniques

Réf.	Dia. mm	Rupture min. kN	Longueur m
301600149990020	1,4	0,44	1 000
301600175000020	1,7	0,54	500
301600201300020	2	0,73	130
301600283000020	2,8	1,47	300
301600351300020	3,5	2,1	130
301600401300020	4	2,94	130
301600501300020	5	4,3	130

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés