Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Cordage en polypropylène

**Informations du produit**

## Cordage 3 torons

**Général :** Cordage généralement utilisé pour diverses applications marines : amarrage, remorquage, pêche, lignes de ramassage, élingues de levage, usage général.

**Conception :** Fibre doublée.

**Densité :** 0,91 (flotteurs).
**Point de fusion :** Environ 165°C.
**Allongement :** Environ 30 %.
**Résistance à l'état humide/sec :** 100%.
**Absorption des chocs :** Très bon.
**Absorption d'eau :** Aucune.
**Résistance à l'abrasion** : Bon.

**Standard :** EN ISO 1346:2004.

... *En savoir plus*

**Matériau:** Polypropylène, résistant à la moisissure et aux UV.
**Finition:** Blanc.

**Traction Levage**
marketingtl@traclev.com

© Octobre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Cordage en polypropylène

## Données techniques

| Réf. | Dia. mm | Résistance minimale Kgf | Poids kg/100m |
|---|---|---|---|
| 300300600000120 | 6 | 600 | 1,7 |
| 300300800000120 | 8 | 1 060 | 3 |
| 300301000000120 | 10 | 1 560 | 4,5 |
| 300301200000120 | 12 | 2 210 | 6,5 |
| 300301400000120 | 14 | 3 050 | 9 |
| 300301600000120 | 16 | 3 770 | 11,5 |
| 300301800000120 | 18 | 4 810 | 14,8 |
| 300302000000120 | 20 | 5 800 | 18 |
| 300302200000120 | 22 | 6 950 | 22 |
| 300302400000120 | 24 | 8 130 | 26 |
| 300302800000120 | 28 | 10 710 | 35,5 |
| 300303200000120 | 32 | 13 460 | 46 |
| 300303600000120 | 36 | 16 930 | 58,5 |
| 300304000000120 | 40 | 20 500 | 72 |
| 300304400000120 | 44 | 24 570 | 88 |
| 300304800000120 | 48 | 28 550 | 104 |
| 300305200000120 | 52 | 33 040 | 122 |
| 300305600000120 | 56 | 37 830 | 142 |
| 300306000000120 | 60 | 43 240 | 163 |
| 300306400000120 | 64 | 48 950 | 185 |
| 300307200000120 | 72 | 61 490 | 234 |
| 300308000000120 | 80 | 75 560 | 290 |

**Traction Levage**
marketingtl@traclev.com
© Octobre 2026 - Tous droits réservés